Съответствие между диаметри на тръби в цолове и милиметри

Стоманени или поцинковани тръби

Диаметър на условния отвор	цолове	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6
	mm	6	8	10	15	20	25	32	40	50	63	80	90	100	125	150

Пластмасови тръби

Условен диаметър	цолове	3/8	1/2	3/4	1	2	2 1/2
	mm	16	20	25	32	63	75

** Производителите предлагат при замяна на стоманени с пластмасови тръби, без изчисления да се монтират един диаметър по-малки, например вместо 1/2“ да се монтират ф16.*

Използувана литература:

1. СЕК. Водопроводи и канализации. Разходни норми. Технологични правила.

строителен справочник The Plan

Размери на черни стоманени или поцинковани тръби

Размери в цолове	Диаметър на условния отвор, mm	Външен диаметър, mm	Дебелина на стената, mm	Теоретично тегло на линеен метър тръба без муфа, kg		Резба в цолове		
				черни	поцинковани	външен диаметър на резбата	брой навивки в 1 цол	дължинана нарязаните части, mm
3/8	10	17	2,25	0,82	0,84 – 0,86	16,665	19	14
½	15	21,25	2,75	1,25	1,29 – 1,31	20,956	14	18
¾	20	26,75	2,75	1,63	1,68 – 1,70	26,442	14	20
1	25	33,5	3,25	2,42	2,49 – 2,53	33,25	11	25
1 ¼	32	42,25	3,25	3,13	3,22 – 3,27	41,912	11	25
1 ½	40	48	3,5	3,84	3,95 – 4,01	47,805	11	28
2	50	60	3,5	4,88	5,03 – 5,10	59,616	11	28
2 ½	63	75,5	3,75	6,64	6,84 – 6,94	75,187	11	30
3	80	88,5	4	8,34	8,59 – 8,71	87,887	11	30

Използувана литература:

1. Божков, Й. Техническият ръководител. Ръководство – наръчник. С. СЕК, 2004.

строителен справочник The Plan